

قیو 85-100 نفت جی

شماره	نوع تست	واحد	نتیجه تست	روش تست
1	دانسیته @25°C	Kg/M ³	1000-1060	ASTM D70 Or D3289
2	درجه نفوذ @25°C	Mm/10	85/100	ASTM D5
3	نقطه نرم شدن	°c	46 min	ASTM D36
4	میزان کشش @ 25°C	Cm	100 Min	ASTM D113
5	بازده زمانی از دست دادن گرما	Wt%	0.5 Max	ASTM D6
6	کاهش نفوذ پس از گرما	%	20 Max	ASTM D5
7	نقطه اشتعال	°c	220 Min	ASTM D92
8	حلالیت	Wt%	99.0 Min	ASTM D2042
9	تست نقطه ای	----	----	AASHTO T 102
10	ویسکوزیته @60°C	P	Negative	ASTM D 217
11	ویسکوزیته @135°C	Cst	49±5	ASTM D 2170
آزمایش بر باقیمانده لعاب نازک قیو (ASTM D1754)				
1	مقدار نفوذ حفظ شده % (T.F.O.T)	%	200-+40	ASTM D5
2	نیکل برحس Ni	Cm	3000	ASTM D113
3	اکسید پتاسیم برحسب %K2O	P	2	ASTM D 217
https://esgtrade.com/fa/product-76589/%D9%82%DB%8C%D8%B1-100-85-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AC%DB%8C				لینک خرید محصول